

TEXTERIOR MP FR

TUOTETYYPPI

- vesiohenteinen, sävytettävä, paloluokiteltu puunsuoja sisä- ja ulkokäyttöön.

KUVAUS

- Texterior MP FR on paloluokiteltu puunsuoja
- Kestää hyvin UV-säteilyä ja sääolosuhteita
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Texterior MP FR:llä käsitelty pinta ei tarvitse jälkikäsitteilyä, mutta sen voi halutessa lakata, kun palosuoja on täysin kuivunut.
- Tuote on tarkoitettu sekä teolliseen että kotikäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Texterior MP FR antaa parhaan puupinnalle mahdollisen palosuojan (Euroluokka B-s1, d0). Texterior MP FR suojaa puuta UV-säteilyltä ja kovilta sääolosuhteilta. Estää kosteuden ja tuholaisten aiheuttamat ongelmat (home, mädäntyminen, sinistyminen, sienikasvusto).
Tuotteen koodi	Texterior MP FR
Tiheys	1,1-1,15 g/cm ³ (+20 °C:ssa)
Väri	Kirkas, sävytetty
Päästöt	Tuote ei sisällä formaldehydiä, karsinogeeniä eikä myrkyllisiä aineita
Aktiivinen aine	rauta(III)divetyfosfaatti
Paloluokka	Euroluokka B-s1, d0 (vahvuus 300-350 g / m ²) TAI Euroluokka C-s1, d0 (vahvuus 160-200 g / m ²) Menekki riippuu levitystavasta ja olosuhteista sekä alustan imukyvyistä ja muodosta. Ulkona, normaalisääolosuhteissa, Texterior-käsittely antaa puupinnalle 10 vuoden palosuojan. Sisätiloissa palosuoja kestää jopa 20 vuotta. Tuotteen antama maksimaalinen palosuoja muodostuu 5–7 päivässä.
Työolosuhteet	Tuotteen lämpötila +15 – +25 °C Ilman lämpötila +15 – +50 °C Ilman suhteellinen kosteus 40 – 65% Puun kosteus 14 –18 massaprosenttia.
Kuivumisaika	Vähintään 48 tuntia (+20 °C/suht. kosteus 40–70 %)
Työstömenetelmät:	Texterior MP FR levitetään joko manuaalisesti (sivellin, ruisku, upotus, nukkaamaton kangas jne.) tai koneellisesti.

KÄYTTÖOHJEET

Alustan esikäsittely:

- Alustan on oltava puhdas ja pölytön.
- Poista lika ja irtahiukkaset

Käsittelyn ja kuivumisajan suositellut olosuhteet:

- Tuotteen lämpötila +15 – +25 °C
- Ilman lämpötila +15 – +50 °C
- Suhteellinen kosteus 40 – 65 %
- Puun kosteus 14 – 18 massaprosenttia.

Työohjeet:

- Sekoita hyvin ennen käyttöä.
- Avatut astiat on suljettava uudelleen tiiviisti. Jos astiaa on avattu usein varmista, että tuote on vielä käyttökelpoista.
- Pinta on käsiteltävä 2–3 kertaa, levityskertojen väliin on jätettävä vähintään 40–60 minuuttia, riippuen puutyyppistä, ilman lämpötilasta, -kosteudesta jne.
- Käsiteltävän pinnan lopullinen sävy saattaa erota sävykartan osoittamasta sävystä, koska Woodstain-palosuojapuupetsi on läpikuultava ja eri puutyyppien petsaus- ja pintakäsittelykäsittelyt vaikuttavat lopputulokseen. Jos käsittelet suuria pintoja, suosittelimme ensin tarkistamaan sävyn.
- Kuivumisaika: Vähintään 48 h (+20 °C ja keskimääräinen kosteus 40 – 70 %).
- Todellinen kuivumisaika riippuu lämpötilasta, kosteudesta, puutyyppistä, pintakerroksen paksuudesta ja ilmankierrosta.
- Jos jokin ulkoinen tekijä vahingoittaa käsiteltyä pintaa, on vauriot korjatta heti huolto-ohjeita noudattaen.
- Jos käsiteltyjä pintoja sahataan tai leikataan niin, että paljas puu tulee esiin, on paljaat pinnat käsiteltävä Texterion MP FR:llä.
- Työvälineiden puhdistus: S-6600 tai vesi.

VOC: Hyvin matala.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. KTT:ssa on mainittu tarvittavat suojavälineet ja terveysvaarat. Ota yhteyttä tuotteen edustajaan Suomessa.

Tuotteen valmistaja tarkastaa tuotteen soveltuvuuden omien laatu-, väri- jne. vaatimusten mukaisesti näytepetsauksen/näytelakkauksen pohjalta. Ylläoleva informaatio perustuu omiin testeihimme ja kokemukseen. Lisäksi, informaatio ei takaa mitään eikä sido mihinkään tuotetta koskevaan sopimukseen. Informaation ei ole välttämättä kaikenkattavaa eikä vapauta tuotteen käyttäjää omavastuusta.