RENOFIX RT 301

LIIMA KIVEN JA KERAAMISTEN LAATTOJEN KIINNITTÄMISEEN VAATIVIIN KOHTEISIIN

OMINAISUUDET

Renofix RT 301 on kaksikomponenttinen (RT 301 K + RT 301 P) kivi- ja laattaliima, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen ja vettä eristävän kerroksen laatan ja alustan väliin. Tartunta liimattavien pintojen välillä on erinomainen.

RT 301 K on pulverimainen sideainekomponentti, joka sekoitetaan yhteen RT 301 P polymeeridispersion kanssa suhteessa P:K = 1:3 - 1:4.

Hyvän vesieristysominaisuutensa ansiosta Renofix RT 301:lla on hyvät pakkasenkesto-ominaisuudet, ehkäisee alustan karbonatisoitumisen sekä estää suolojen (kloridien) pääsyn betoniin. Renofix RT 301 soveltuukin yhtä hyvin sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

Renofix RT 301 käytetään normaalin vesieristyslaastin tavoin kosteissa ja märissä tiloissa. Sitä voidaan myös käyttää samanaikaisesti vesieristyslaastina ja laattaliimana, jolloin RT 301 levitetään kosteussulun päälle tasoitteeksi ja laatat liimataan painamalla ne kammattuun pintaan kiinni. Tällöin on kuitenkin jätettävä vähintään 2 mm:n ehjä tasoite kammatun laastin alle.

Renofix RT 301:n alustaksi sopivat betonin lisäksi puu- ja lastulevyt, Gyproc, Renotech DensGlassGold ja muut rakennuslevyt, vanhat kaakelipinnat, muovipäällys-teet, laminaatit ja pelti.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat saunat, kylpyhuoneet, keittiöt, uima-altaat, ulkoportaat, parvekkeet sekä julkisivuelementit.

TEKNISET TIEDOT

	RT 301 K	RT 301 P
Olomuoto	jauhe	neste
Väri	harmaa	valkoinen
Tiheys (irto)	1,45 kg/dm^3	1,0 kg/dm^3
pH	12	9,5
Kuiva-ainepitoisuus	99 %	20 ± 1 %
Varastointilämpötila	viileä, kuiva	> +5 ^{o}C
Käyttölämpötila	massalämpötila	> +5 ^{o}C

Tartuntalujuus, DIN 18156 part 2, 50% RH , 28 d 2,2 MPa

Renotech Oy
Sampsankatu 4 B
20520 TURKU
Puh. 010 830 1600
Fax 02 254 3745
E-mail: rt@renotech.fi
www.renotech.fi