RENOFIX RT 305

KIVI- JA KERAAMISTEN LAATTOJEN SAUMALAASTI

OMINAISUUDET

Renofix RT 305 on kaksikomponenttinen (RT 305 K + RT 305 P) kivi- ja keraamisten laattojen vesitiiviiseen ja kemikaalinkestävään saumaukseen tarkoitettu saumalaasti.

RT 305 K on pulverimainen sideainekomponentti, joka sekoitetaan yhteen RT 305 P polymeeridispersion kanssa suhteessa P:K = 1:3.

Hyvän vesieristysominaisuutensa ansiosta Renofix RT 305:lla on hyvät pakkasenkesto-ominaisuudet ja se vaikeuttaa suolojen (kloridien) pääsyä alusbetoniin. Renofix RT 305 soveltuukin yhtä hyvin sisä- ja ulkokäyttöön.

KÄYTTÖ

Normaaliin saumavahvistukseen RT 305 P laimennetaan vedellä suhteessa 1:1. Vaikeimmissa olosuhteissa kuten esim. uima-altaissa käytetään laimentamatonta dispersiota. RT 305 K sekoitetaan RT 305 P dispersioon laastivispilällä tasaiseksi massaksi. Laastin annetaan vetäytyä muutama minuutti ja sekoitetaan uudestaan. Jos laasti jäykistyy käytön aikana liikaa, siihen voidaan lisätä hieman vettä ja sekoittaa uudelleen. Laasti on käytettävä noin 30-40 min. aikana sekoituksesta.

Laasti työstetään saumoihin normaaleilla työmenetelmillä. Laasti on pestävä laatoilta kostealla sienellä mahdollisimman pian, koska kovettuneen laastin poistaminen on tarttuvuuden vuoksi työlästä. Myös työvälineet on pestävä ennen laastin kovettumista.

KÄYTTÖKOHTEET

Renofix RT 305 käytetään laattojen saumaukseen silloin, kun saumalta edellytetään hyvää vesitiiveyttä, kemikaalinkestävyyttä (voimakkaat pesuaineet) ja elastisuutta.

Renofix RT 305:n tartunta on erittäin hyvä kaikkiin kiinnityslaasteihin sekä käytettäviin luonnonkivi- ja keraamisiin laattoihin.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat saunat, kylpyhuoneet, keittiöt, uima-altaat, ulkoportaat, parvekkeet sekä julkisivuelementit.

TEKNISET TIEDOT

	RT 305 K	RT 305 P
Olomuoto	jauhe	neste
Väri	haluttu sävytys	valkoinen
Tiheys (irto)	1,45 kg/dm^3	1,0 kg/dm^3
pH	12	9,5
Kuiva-ainepitoisuus	99 %	16±1 %
Varastointilämpötila	viileä, kuiva	> +5 ^{o}C
Käyttölämpötila	massalämpötila	> +5 ^{o}C

Renotech Oy
Sampsankatu 4 B
205200 TURKU

Puh. 010 830 1600
Fax 02 254 3745

E-mail: rt@renotech.fi
www.renotech.fi